

# 上海才用实业有限公司

## 细孔硅胶

主要指标:

粒度: 0.5-1.5mm, 2-4mm, 2-5mm, 3-5mm, 4-8mm

项目		指标		
		优等品	一等品	合格品
吸附量	RH=10% % $\geq$	8.0	7.0	6.0
	RH=50% % $\geq$	20.0	19.0	18.0
	RH=90% % $\geq$	30.0	29.0	28.0
加热减量 % $\leq$		2.0	4.0	6.0
pH 值		4-8	--	--
比电阻 $\Omega \cdot \text{cm} \geq$		3000	--	--
二氧化硅含量 % $\geq$		98	--	--
球形颗粒合格率 % $\geq$		82	--	--
堆积密度 g/L		协议	--	--
注: 球形颗粒合格率指标仅适用于细孔球形合格率				

性能和用途:

细孔硅胶包括细孔球形硅胶和细孔块状硅胶, 外观呈透明或半透明玻璃状。

细孔硅胶又称 A 型硅胶。

平均孔径 2.0-3.0nm, 表面积 650-800m<sup>2</sup>/g, 孔容 0.35-0.45ml/g

比热 0.92KJ/kg.°C, 导热系数 0.63KJ/m.Hr.°C

主要用于干燥、防潮, 也可用作催化剂载体、吸附剂、分离剂、以及变压吸附等。



销售部地址: 上海市凉城路 1188 弄 19 号 101 室 邮编 200434

电话: 86-21-65258440, 65924495 传真: 86-21-65289298

生产基地: 上海市奉贤区青村镇李窑路 1 号